

**vorläufige  
PRODUKTINFORMATION**

**Decelith** - PVC Compound  
**Ongrolit** - PVC Compound  
**Saxene** - PP Compound  
**Saxomer** - TPE Compound

**Decelith<sup>®</sup> 73282 clear 0226 VP**

Eigenschaft	Messmethode nach		Einheit	Wert
	ISO	DIN		
Dichte	1183-2004	53479	g/cm <sup>3</sup>	1,22 ± 0,03
Härte Shore A	868-2003 15 s Andruckzeit	53505 15 s Andruckzeit	-	70 ± 3
Reißfestigkeit min.	527-1996	53455	MPa	16
Reißdehnung min.	527-1996 Vorschub- geschwindigkeit D Prüfstab Abb. 2	53455 Vorschub- geschwindigkeit VI Prüfstab 4	%	290
Thermostabilität min.	-	53381-C	Minuten	190

- Produktbeschreibung:** Weich-PVC mit Calcium/Zink-Stabilisierung und DINP
- Verarbeitung:** Extrusion
- Anwendung:** Schläuche und Profile
- Lieferform:** Sack und/oder Oktabin
- Lagerung:** Die Lagerdauer beträgt min. 12 Monate in geschlossenen Räumen bei 50 +/- 30% Luftfeuchtigkeit und 20 +/- 10°C, sofern die Ware vor direkter Sonnen- und Lichteinwirkung geschützt wird. Abweichende Lagerbedingungen können die Qualität des Compounds beeinträchtigen.