

PRODUKTINFORMATION

Decelith® 84095 natur 0002

Eigenschaft	Messmethode nach		Einheit	Wert
	ISO	DIN		
Dichte	1183-1987	53479	g/cm ³	1,37 ± 0,03
Härte Shore A	86-1985 15 s Andruckzeit	53505 15 s Andruckzeit	-	70 ± 3
Reißfestigkeit min.	527-1991	53455	MPa	10
Reißdehnung min.	527-1991 Vorschub- geschwindigkeit D Prüfstab Abb. 2	53455 Vorschub- geschwindigkeit VI Prüfstab 4	%	200
Thermostabilität min.	-	53381-C	Minuten	25

Produktbeschreibung: Weich-PVC mit Calcium/Zink-Stabilisierung

Verarbeitung: Spritzguss

Anwendung: diverse Bauteile und Artikel

Lieferform: Sack und/oder Oktabin

Lagerung: Die Lagerdauer beträgt min. 12 Monate in geschlossenen Räumen bei 50 +/- 30% Luftfeuchtigkeit und 20 +/- 10°C, sofern die Ware vor direkter Sonnen- und Lichteinwirkung geschützt wird. Abweichende Lagerbedingungen können die Qualität des Compounds beeinträchtigen.